

Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика"

Аналитический паспорт № 5/1 05.2019

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93

Размер 5 x 10 Плотность 28

Номер серии 5/1 05.2019

№ п/п	Наименование качественных показателей	Нормы по ГОСТ 1172-93	Результаты анализа
1	Длина, м	5,0 ± 0,2	5,0
2	Ширина, см	10,0 ± 0,5	10,0
3	Толщина, мм	Не более 16	16
4	Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой	на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м	Нет
5	Разрывная нагрузка, кгс из хлопчатобумажной марли	не менее 9,0	9,2
6	Капиллярность, см	не менее 7,0	7,2
7	Белизна	не менее 80%	82

Заключение ОТК: Бинты марлевые медицинские нестерильные соответствуют ГОСТ 1172-93

Начальник ОТК 

Дата 28.06.2019