

## Технические данные

### Тигли фарфоровые

#### 1. Область применения

Предназначены для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов. Можно использовать для хранения щелочей и кислот. Фарфоровые тигли можно нагревать до температур не выше 900 °С. Устойчивость к термоудару 230 °С.

#### 2. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Тигли	Фарфор
3	Транспортная упаковка	Желтый 5-слойный гофрированный картон

#### 3. Размеры

Артикул	Тип	Объем	Диаметр	Высота	Диаметр дна
13000320	Низкий	5 мл	25 мм	21 мм	16 мм
13000322	Низкий	25 мл	48 мм	29 мм	23 мм
13000323	Низкий	50 мл	53 мм	46 мм	30 мм
13000324	Низкий	100 мл	63 мм	57 мм	34 мм
13000318	Высокий	25 мл	38 мм	40 мм	23 мм
13000319	Высокий	50 мл	43 мм	58 мм	28 мм

#### 4. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### 5. Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤ 40°С и относительной влажности ≤ 70%.