

ООО «ХБК «Навтекс»
г.Наволоки, Ивановская обл.

ПАСПОРТ

лабораторных испытаний №

Наименование продукции: марля медицинская Артикул: 6498-670

№ партии: 10 кол-во в партии: 500 000 п/м

Дата: 10 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат испытания
1.	Ширина, см	90±1,5	90,2
2.	Поверхностная плотность г/м ²	36±2	35,1
3.	Число нитей на 10 см:		
	основа	128±2	127,0
	уток	62±2	63,7
4.	Разрывная нагрузка полоски 50x200 мм, кгс не менее:		
	основа	8,0	8,3
	уток	3,0	3,9
5.	Массовая доля хлористых солей, %	не более 0,02	0,02
6.	Массовая доля сернокисл. солей, %	не более 0,02	0,02
7.	Массовая доля кальциев. солей, %	не более 0,06	0,06
8.	Массовая доля жировых веществ, %	не более 0,3	0,3
9.	Содерж. окисляемых веществ, мин	не менее 5	5,0
10.	Смачиваемость, сек	не более 10	2,8
11.	Влажность, %	5,0 – 8,5	5,2
12.	Капиллярность, см/час	не менее 10	10,3
13.	Зольность, %	не более 0,3	0,3
14.	Белизна, %	не менее 80	82,0
15.	Реакция водной вытяжки	Нейтральн.	pH=7

Заключение: марля соответствует ГОСТ 9412-93

Срок годности 5 лет

Зам. директора по качеству _____

Начальник лаборатории отделочного пр-ва _____

