

## Паспорт качества

№ 1978

Крафт-бумага ТУ 5434-013-00279054-2012 с изм. №1, №2, №3, №4

Масса 78 г/м<sup>2</sup> Марка «А» Формат 840,1060 мм

Отгруженную ООО «Бумфактор»

Дата выработки март,апрель 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя		Норма по НТД	Фактич. значение
1.	<i>Basis weight, g/m<sup>2</sup></i> Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г		74-82	74-82
2.	<i>Tensile strength, kN/m</i> Прочность при растяжении, кН/м	МН ПН	6,0 3,0	6,0-6,2 3,0-3,1
3.	<i>Tensile Index, Nm/g</i> Индекс прочности, Н×м/г	МН ПН	76 38	76-79 38-39
4.	<i>Stretch, %</i> Относительное удлинение, %	МН ПН	1,7 3,5	1,7-1,8 3,5-3,9
5.	<i>TEA, J/m<sup>2</sup></i> Энергия разрыва, Дж/м <sup>2</sup>	МН ПН	60 80	60-68 80-90
6.	<i>TEA Index, J/g</i> Индекс энергии, Дж/г	МН ПН	0,75 1,0	0,75-0,9 1,0-1,1
7.	<i>Porosity, sec</i> Пористость (Гурлей), с, не более		40	36-40
8.	<i>Cobb60, g/m<sup>2</sup></i> Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не более		35	28-35
9.	<i>Moisture, %</i> Влажность, %		6,0-9,5	6,0-9,5

Крафт-бумага марки А соответствует требованиям  
ТУ 5434-013-00279054-2012 с изм. №1, №2, №3, №4

Мастер по контролю Корельская Т.В.

Отдел контроля качества  
ФИО, подпись  
качеством

« 28 » 05 2020 г.