



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ ПРОБОК
Орловский завод резиновых изделий
ООО «Объединение Альфапластик»

Наименование изделия	Кол-во, т.шт.	Шифр резиновой смеси	№ партии	Дата изготовления
ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ тип-6	40	52-599/1к	61	21.03.2019 г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07672 от 11 января 2016г.

Пробка силиконирована
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРОБОК
ПО ТУ 9467-003-05769082-99

Наименование показателей	Норма	Результаты
1. Плотность, г/см ³	1,30±0,05	1,25
2. Содержание золы, %	40±7	36
3. Твердость по Шору А, усл.ед.	40±8	45
4. Изменение твердости после старения при (120±2) °С в течение трех часов, усл. ед	±5	+2
5. Изменение величины РН вытяжки	±1	+0,33
6 Стойкость к кипячению и стерилизации	После обработки на поверхности пробок не должно быть трещин, видимых невооруженным глазом	Испытания выдерживают
7.Содержание в водной вытяжке, мг/л, не более		
а) цинка	1,0	следы
б) свинца	0,03	Не обнаружено
в) мышьяка	0,008	Не обнаружено

Заключение ОТК: соответствует ТУ 9467-003-05769082-99.

Гарантийный срок годности пробок — 2 года со дня изготовления.

Начальник ОТК

Макурин С.И.

Дата выдачи паспорта: 19.09.2019 г.

