



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ ПРОБОК
Орловский завод резиновых изделий
ООО «Объединение Альфапластик»

Наименование изделия	Кол-во, т. шт.	Шифр резиновой смеси	№ партии	Дата изготовления
ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ Тип 1-1	16	52-599/1к	111	10.12.2019г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07672 от 11 января 2016г.

Пробка прошла предварительную обработку, силиконирована

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРОБОК

ПО ТУ 9467-003-05769082-99

Наименование показателей	Норма	Результаты
1. Плотность, г/см ³	1,30±0,05	1,28
2. Содержание золы, %	40±7	37
3. Твердость по Шору А, усл.ед.	40±8	48
4. Изменение твердости после старения при (120±2) °С в течение трех часов, усл. ед	±5	+1
5. Изменение величины РН вытяжки	±1	+0,68
6. Стойкость к кипячению и стерилизации	После обработки на поверхности пробок не должно быть трещин, видимых невооруженным глазом	Испытания выдерживают
7. Содержание в водной вытяжке, мг/л, не более		
а) цинка	1,0	следы
б) свинца	0,03	Не обнаружено
в) мышьяка	0,008	Не обнаружено

Заключение ТК: соответствует ТУ 9467-003-05769082-99

Гарантийный срок годности пробок — 2 года со дня изготовления.

Начальник ОТК  Дата выдачи паспорта: 09.11.2020 г.

