



Алголитерное общество «Азрихим» с оной ролитерной оидолитерной
 Ролитерная 332011, Ролитерная оидолитерная оидолитерная, г. Арлолитер, ул. Нолитернаяоидолитерная, 2-4
 ИНН: 2302000070 КПП: 230201001
 Теллолитерная - 7 (864 37) 5-30-51
 Факс - 7 (864 37) 4-31-00
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru
 Ролитерная оидолитерная оидолитерная - 407028100470000101010101
 в фолитерная «И Лолитерная» ПЛЮ «Алголитерная УРАЛКАМ» в г. Арлолитер
 в.с. 50101810401000000700 ВЛК 040349700

Служба менеджмента качества, действующая на основе соответствующего требованиям
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



ПАСПОРТ № 4



НА ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
 КИСЛОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ
 "АЗРИХИМ К20Ц20"
 гладкая поверхность
 ТУ 38.306-5-59-95

Тип 1	для выполнения грубых работ	v
Тип 2	для выполнения тонких работ	

Дата изготовления октябрь 2019 Партия № 161 Номер перчаток 2

Наименование показателя	Требования ТУ 38.306-5-59-95	Результаты испытаний
Условная прочность при растяжении, мПа. (кгс/см ²).	не менее 16 (160)	22-24
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 700	900
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	не более 20	10
Сопротивление раздиру, кН/м. (кгс/см).	не менее 20 (20)	87-90
Кислотопроницаемость (испытывают в растворе H ₂ SO ₄ -20%), pH	не более 1	0,11-0,20
Щелочепроницаемость (испытывают в растворе NaOH-20%), pH	не более 1	0,14-0,26
Изменение массы после воздействия 20% раствора H ₂ SO ₄ или 20% раствора NaOH, %	не более 10	1,3-1,8

Заключение ОТК: перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие «АЗРИХИМ К20Ц20» Тип 1 соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-59-95.

Гарантийный срок хранения перчаток - пять лет с даты изготовления.
 Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие АЗРИХИМ, тип 1, тип 2, соответ-
 ствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О без-
 опасности средств индивидуальной защиты»: сертификат соответствия № TC RU C-
 RU.СЦ18.В.01136. Серии RU № 0502262; срок действия с 01.02.2018 по 31.01.2023.

Контролер ОТК ИУ



ИУ